



**CGM CIGIEMME S.p.A.**

Controlli Non Distruttivi - Non Destructive Testing



## PRODUCT DATA SHEET

### LK 35

- **Descrizione Generale e Composizione**

Liquido magnetico nero pronto all'uso LK 35.

Veicolo liquido di origine petrolifera idroraffinato e dearomatizzato con dispersione di polveri magnetiche nere.

- **Confezionamento**

- *Taniche da 10 l*
- *Bombolette spray da 400 ml*

- **Applicabilità**

*Applicabile a spruzzo o spray su materiale ferroso per il rilevamento di difetti in magnetoscopia.*

- **Dati Tecnici**

ASPETTO :	_____	Liquido nero.
ODORE :	_____	Praticamente inodore.
DENSITA' :	_____	0,83 Kg/l
PUNTO INFIAMMABILITA' :	_____	Superiore a 103°C
PH :	_____	Circa 5
GRANULOMETRIA :	_____	da 5 a 7 micron

- **Tempi e Temperature di Impiego**

- Temperatura di impiego : \_\_\_\_\_ da 4°C a 52°C

- **Conforme a :** EN ISO 9934-2, ASME V Art. 7, ASTM E 1444, ASTM E 709

REV. 00                      DATA :                      01/12/2016

CGM CIGIEMME S.p.A.

Via Adda, 21 - 20090 Opera (MI) Italy Tel. +39 02 57.600.400 - Fax +39 02 57.60.36.18

web: www.cgm-cigiemme.it - mail: cgm@cgm-cigiemme.it

N. Registro Imprese, C.F. e P.I. 05732470967 - N. REA Mi-1843908 - Capitale Sociale EURO 500.000,00 i.v.